

Jampilen HP515M

Polypropylene Homopolymer

Jam Polypropylene Company

Описание материалов:

Jampilen HP515M is a polypropylene homopolymer developed for the high speed extrusion of transparent cast and blown films. It is formulated with slip and antiblocking agents. Jampilen HP515M is suitable for the extrusion of low thickness films and can be used for films from 15 up to 150 µm. In comparison with standard polypropylene types for film production, Jampilen HP515M allows for faster processing due to its peculiar structure and composition. Films made with Jampilen HP515M show a good behavior on winding rolls and in cutting section and feature very high transparency, high gloss and good printability after corona treatment.

Главная Информация	
Добавка	Антиблок Комбинация
Характеристики	Антиблокировка Отличная Печатающая способность Хорошая технологичность Высокая четкость Глянцевый Гомополимер Комбинация
Используется	Сумки Пленка Пищевая упаковка Веревка Стационарные принадлежности Тонкостенная упаковка Шпагат
Метод обработки	Выдувная пленка Литая пленка Экструзионная пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	9.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Твердость Роквелла (R-Scale)	95		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	32.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	12	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1300	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	40	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	92.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	150	°C	ASTM D1525 ¹
Ускоренное старение печи (150°C)	360	hr	ASTM D3012
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск	86		ASTM D2457
Haze	1.2	%	ASTM D1003
NOTE			

1. Loading 1 (10 N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

