

Pier One PC/ABS C1200 BK

Polycarbonate + ABS

Pier One Polymers, Inc.

Описание материалов:

Pier One PC/ABS C1200 BK is a Polycarbonate + ABS (PC+ABS) material. It is available in North America for injection molding.

Главная Информация			
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.12 to 1.20	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (260°C/3.8 kg)	5.0 to 10	g/10 min	ASTM D1238
Содержание золы	0.0	%	ASTM D4218
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (23°C)	48.3 to 68.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	> 30	%	ASTM D638
Флекторный модуль ² (23°C)	1860 to 2550	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ³ (23°C)	62.1 to 96.5	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	430 to 640	J/m	ASTM D256

NOTE

1.	Goal 8500 psi
2.	Goal 325000 psi
3.	Goal 12000 psi

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

