

AVALON® 65 AE

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Huntsman Corporation

Описание материалов:

AVALON 65 AE is a general purpose polyester based thermoplastic polyurethane for injection moulding.

AVALON 65 AE is part of the AVALON Soft Range and offers a premium soling material for casual, sport and protective footwear.

The features offered include:

Durability

Excellent surface definition

Abrasion resistance

Slip resistance

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Долговечность Универсальный Отличный внешний вид		
Используется	Спортивные товары Обувь		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.18	g/cm ³	ISO 2781
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	65		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ross Flex ¹ (-10°C)	2.5E+5	Cycles	
Устойчивость к истиранию		mm ³	ISO 4649
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 37
100% strain	2.50	MPa	ISO 37
300% strain	4.00	MPa	ISO 37
Tensile Stress (Break)	20.0	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	700	%	ISO 37
Tear Strength ²	50	kN/m	ISO 34-1
Комплект сжатия (23°C)	20	%	ISO 815
Дополнительная информация			
Test plates conditioned 20 hours at 100°C before testing			

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки-Осушитель сушилка	80.0 - 90.0	°C
Время сушки-Осушитель сушилка	2.0	hr
Температура бункера	25.0 - 35.0	°C
Задняя температура	175 - 185	°C
Средняя температура	180 - 190	°C
Передняя температура	185 - 195	°C
Температура сопла	180 - 190	°C
Температура формы	25.0 - 50.0	°C
Давление впрыска	2.00 - 10.0	MPa
Скорость впрыска	Slow	
Удерживающее давление	1.00 - 5.00	MPa
Back Pressure	0.0300 - 0.300	MPa
Screw Speed	20 - 80	rpm
Отношение винта L/D	20.0:1.0 to 25.0:1.0	
Коэффициент сжатия винта	2.0 : 1.0 - 3.0 : 1.0	

Инструкции по впрыску

Typical Screw Diameter : 40 - 120 mm³ Stage Design

Feed Zone : 0.4L

Compression Zone : 0.3L

Metering Zone : 0.3L

NOTE

1. BS 5131
2. Method B, right-angle specimen
(without cut)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

