

Laser+® C 4800 (B66A)

Polyethylene Terephthalate

DAK Americas LLC

Описание материалов:

Laser+® C 4800 (B66A) is a Polyethylene Terephthalate (PET) material. It is available in Latin America or North America for injection blow molding or stretch blow molding.

Important attributes of Laser+® C 4800 (B66A) are:

Clarity

Copolymer

Eco-Friendly/Green

Food Contact Acceptable

Good Processability

Typical applications include:

Bottles

Containers

Food Contact Applications

| Главная Информация | |
|--------------------|---|
| Характеристики | Сополимер Приемлемый пищевой контакт Хорошая технологичность Высокая четкость Средняя вязкость Перерабатываемый материал |
| Используется | Бутылки Контейнеры |
| Рейтинг агентства | FDA FCN 635 |
| Внешний вид | Прозрачный/прозрачный |
| Формы | Гранулы |
| Метод обработки | Литье под давлением Растягивающееся выдувное формование |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Bulk Density | 817 | kg/m ³ | Internal Method |
| Ацетальдегид | < 2.0 | ppm | Internal Method |
| Цвет | | | Internal Method |
| CIE b* | -5.1 to -1.7 | | |
| CIE L* | > 73 | | |
| Crystallinity | > 35 | % | Internal Method |

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| Внутренняя вязкость | 0.82 to 0.86 | dl/g | Internal Method |
| Содержание влаги-Как упаковано | < 0.25 | wt% | Internal Method |
| Размер частиц-Форма (сферическая) | 3.40 | mm | Internal Method |
| Размер чипа-Номинальная | 30.0 | count/g | Internal Method |
| Штрафы-Как упаковано, 24 размера сетки | < 0.1 | wt% | Internal Method |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура плавления | 243 | °C | Internal Method |
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура сушки | 149 to 166 | °C | |
| Время сушки | 4.0 to 6.0 | hr | |
| Dew Point | < -36.7 | °C | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

