

## FLEXAREN® 18000

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

Innospec Leuna GmbH

### Описание материалов:

FLEXAREN® 18000 - high quality ethylene vinyl acetate copolymer with 18% content of vinyl acetate. Manufactured by high pressure tubular process FLEXAREN® 18000 is more elastic than LDPE and compatible with a wide range of polymers. It can be processed with the same equipment.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Хорошая гибкость Высокая четкость Гибкость при низкой температуре		
Используется	Пленка Эластичная пленка Применение проводов и кабелей		
Рейтинг агентства	ЕС 10/2011		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Кокэкструзия Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (20°C)	0.939	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.50	g/10 min	ISO 1133
Содержание винилацетата	18.0	wt%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше			ISO 868
Shore A	89		
Shore D	36		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 527-2/1BA
Break	26.0	MPa	
50% Strain	4.50	MPa	

Растяжимое напряжение (Break)	> 750	%	ISO 527-2/1BA
<b>Пленки</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Прочность на растяжение			ISO 527-3
MD : 50 $\mu$ m	37.0	МПа	
TD : 50 $\mu$ m	27.0	МПа	
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Викат Температура размягчения	66.0	°C	ISO 306/A
<b>Экструзия</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Температура расплава	100 to 150	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

