

Generic PP+EPDM - Mineral

Минеральный

Polypropylene + EPDM Rubber

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PP+EPDM - Mineral

This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	0.958 to 1.10	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	5.0 to 25	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка (23°C)	0.90 to 1.3	%	ISO 294-4
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (23°C)	18.0 to 26.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение			ISO 527-2
Yield, 23°C	5.0 to 9.0	%	
Break, 23°C	16 to 100	%	
Флекторный модуль (23°C)	750 to 2500	MPa	ISO 178
Флекторный стресс (23°C)	24.9 to 45.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	10 to 29	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	72.3 to 125	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	52.5 to 149	°C	ISO 306

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

