

SNOLEN® EB 1.5/56

High Density Polyethylene

JSC Gazprom neftekhim Salavat

Описание материалов:

CHARACTERISTIC PROPERTIES

High bending strength. Good environmental stress cracking resistance. Good impact strength.

MAJOR APPLICATIONS

Small blow-molded bottles, food containers (up to 5l). Medicines packing. Surfactants packing.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая ударопрочность Высокая плотность Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)		
Используется	Бутылки Пищевые контейнеры Упаковка		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионное выдувное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	0.952 to 0.956	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			ISO 1133
190°C/21.6 kg	19 to 27	g/10 min	
190°C/5.0 kg	0.90 to 1.5	g/10 min	
Экологическое сопротивление растрескиванию ¹ (80°C, 2% Arkopal)	9.00	hr	ISO 16770
Коэффициент плавления	16.0 to 22.0		
Swelling	95 to 130	%	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	62		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-Сектант (23°C)	1250	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress			ISO 527-2/50
Yield	26.0	MPa	
Break	32.0	MPa	
Растяжимое напряжение			ISO 527-2/50
Yield	10	%	
Break	> 600	%	

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	10	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -80.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	77.0	°C	ISO 306/B50
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	180 to 220	°C	

NOTE

1. @ 3.5 МПа

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat