

RELENE® LL20FA020

Linear Low Density Polyethylene

Reliance Industries Limited

Описание материалов:

LL20FA020 is a Butene Comonomer based Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) with only optimum levels of antioxidants. The grade is designed for manufacturing Cast/Air bubble/Lamination films.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Бутене комномер		
	Приемлемый пищевой контакт		
Используется	Литая пленка		
	Пленка		
	Ламинаты		
	Эластичная пленка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152		
	10141-1982		
	10146-1982		
Метод обработки	Литая пленка		
	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break, 40 µm,Blown Film	29.4	MPa	
TD : Break, 40 µm,Blown Film	24.5	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 40 µm,Blown Film	800	%	
TD : Break, 40 µm,Blown Film	950	%	
Ударное падение Dart (40 µm, Blown Film)	90	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922

MD : 40 µm, Blown Film	320	g
TD : 40 µm, Blown Film	640	g

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

