

POTICON NT463

Polyamide

Otsuka Chemical Co., Ltd.

Описание материалов:

The Poticon series features a potassium titanate micro-filler compounded in thermoplastic resins to provide outstanding micro-reinforcement and dimensional stability. The excellent surface smoothness of these compounds limits friction toward opposing materials, reducing wear and allowing for greaseless applications. Moreover, as Poticon diminishes damage toward the mold and metal die and offers excellent recyclability, it also decreases processing costs.

Advantages

Microscopic reinforcement

Superior friction sliding and wear reduction

Excellent dimensional accuracy and surface smoothness

Highly recyclable

Applications

Automotive Parts (gears, bearings)

LED Reflectors

Watch Parts (gears, ground plane)

Camera (image stabilization parts)

Sliding Parts (gears, wheel bearing)

Camera Module Parts

Motor Parts (cog-wheels, bearings)

NT463 Property: Slide, Sound deadening qualities, Toughness

Главная Информация

Характеристики	Высокая стабильность размеров		
	Низкий коэффициент трения		
	Снижение уровня шума		
	Перерабатываемые материалы		
	Хорошая прочность		
Используется	Светодиоды		
	Шестерня		
	Применение в автомобильной области		
	Применение камеры		
	Подшипник		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.29	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка			
Flow	0.50	%	
Transverse flow	1.3	%	
Поглощение воды (Equilibrium)	0.16	%	ASTM D570

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (M-Scale)	55		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	79.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	15	%	ASTM D638
Флекторный модуль	4600	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	107	MPa	ASTM D790
Коэффициент трения (vs. Steel - Dynamic)	0.20		
Потеря истирания			
-- ¹	1.10	10 ⁻³ mm ³ /N·km	
of counterpart ²	0.00	10 ⁻³ mm ³ /N·km	
Heat Distortion	150	°C	ASTM D648
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	74	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
CLTE-Поток	3.8E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура обработки (расплава)	210 - 260	°C	
Температура формы	60 - 100	°C	
Давление впрыска	60.0 - 120	MPa	

NOTE

1. Surface pressure: 1MPa
2. Slipping velocity: 0.3m/sec

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

