

SILPURAN® 4200

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-1

Bonding for HTV, Plastics and Rubber Processing

Главная Информация			
Характеристики	Биосовместимый		
	Без ВРА		
	Дышащий		
	Хорошая адгезия		
	Хорошая химическая стойкость		
	Хорошая гибкость		
	Хорошая стерилизация		
	Хорошая термическая стабильность		
	Высокая проницаемость газа		
	Высокая термостойкость		
	Высокая чистота		
	Низкое поглощение воды		
	Нетоксичный		
	Устойчивость к пару		
Используется	Клеи		
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Translucent		
Плотность			
--	1.05	g/cm ³	DIN 53217
--	1.10	g/cm ³	ISO 1183
Вязкость	300	Pa·s	DIN EN ISO 3219
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	35		DIN 53505
Прочность на растяжение	5.50	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	700	%	DIN 53504
Tear Strength	10.0	kN/m	ASTM D624B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

