

RAMTAL PM340S6

30% стеклянная бусина

Acetal (POM) Copolymer

Polyram Ram-On Industries

Описание материалов:

30% GLASS-BEADS FILLED POLYACETAL FOR INJECTION MOULDING APPLICATIONS.

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------|
| Наполнитель/армирование | Стеклянный шарик, 30% наполнитель по весу | | |
| Соответствие RoHS | Соответствует RoHS | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | | | |
| -- | 1.50 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| -- | 1.60 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 20 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
| Формовочная усадка | | | |
| Flow | 1.4 to 1.8 | % | ASTM D955 |
| -- | 1.4 to 1.8 | % | ISO 294-4 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения | 2000 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
| Прочность на растяжение (Yield) | 35.0 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 20 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
| Флекторный модуль | 1900 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
| Flexural Strength | 60.0 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | | | |
| 23°C | 30 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C | 2.7 | kJ/m ² | ISO 180 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке | | | |
| 0.45 MPa, Unannealed | 165 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, Unannealed | 160 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
| Пиковая температура плавления | 165 | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Метод испытания | |
| Огнестойкость (3.00 mm) | HB | UL 94 | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

