

Monprene® IN-15065

Thermoplastic Elastomer

Teknor Apex Company

Описание материалов:

Monprene IN-15065 is a general purpose thermoplastic elastomer designed for the industrial market. Monprene IN-15065 is a medium hardness, low density grade that exhibits low flow characteristics and is suitable for injection molding and extrusion.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Низкий удельный вес</p> <p>Без наполнителей</p> <p>Низкая плотность</p> <p>Низкий уровень жидкости</p> <p>Средняя твердость</p>		
Используется	<p>Ручка</p> <p>Шайба</p> <p>Промышленное применение</p> <p>Фитинги для труб</p> <p>Канцелярские принадлежности</p> <p>Применение потребительских товаров</p>		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	<p>Экструзия</p> <p>Литье под давлением</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.888	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A, 1 second, injection molding	67		ASTM D2240
Shore A, 5 seconds, injection molding	65		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
Transverse flow: 100% strain ¹	2.62	MPa	ASTM D412
Flow: 100% strain ²	3.85	MPa	ASTM D412

3.	C mold, 510mm/min
4.	C mold, 510mm/min
5.	C mold, 510mm/min
6.	Mouth die C, 510mm/min
7.	C mold, 510mm/min
8.	Type 1

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

