

## Laprene® 830000970

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

SO.F.TER. SPA

### Описание материалов:

Laprene® 830000970 is a Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer (SEBS) material. It is available in Europe, Latin America, or North America for injection molding. Primary attribute of Laprene® 830000970: REACH Compliant.

#### Главная Информация

Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)
Внешний вид	Натуральный цвет
Метод обработки	Литье под давлением

#### Физический

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Удельный вес	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

#### Твердость

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	72		ASTM D2240

#### Эластомеры

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Комплект на растяжение	10	%	ASTM D412
Tensile Stress <sup>1</sup> (100% Strain)	2.20	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение <sup>2</sup>	12.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	740	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>4</sup>	38.0	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия <sup>5</sup> (70°C, 22 hr)	55	%	ASTM D395B

#### Инъекция

Номинальное значение	Единица измерения	
Задняя температура	170	°C
Средняя температура	180	°C
Передняя температура	180	°C
Температура сопла	190	°C
Температура формы	20.0 to 40.0	°C

#### NOTE

1.	Die C
2.	Die C
3.	Die C
4.	Die C
5.	Type 1

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

