ExxonMobil™ LDPE LD 302.32

Low Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

ExxonMobil LD 302 resin is a high transparency film resin with 3.5% (mass fraction) vinyl acetate copolymer. The combination of comonomer content and low melt index helps to produce films with high impact strength, good heat sealability and excellent low temperature performance.

Главная Информация	
Добавка	Антикачающий агент (2500 ppm)
	Стабилизатор тепла
	Агент скольжения (500 ppm)

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.3	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	3.5	wt%	ExxonMobil Method
Пленки	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	146	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	172	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Fracture	24.2	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	23.2	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	190	%	ASTM D882
TD: Fracture	580	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	170	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	190	g	ASTM D1922
TD	110	g	ASTM D1922
Оптический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Блеск (45°)	69		ASTM D2457
Haze	6.5	%	ASTM D1003

Дополнительная информация

□□
□□□□□□
□□□□□□,□□□□□□□□□□,□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Юридическое заявление

□□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat