

ESTADIENE 3015 MT

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Cossa Polimeri S.r.l.

Описание материалов:

ESTADIENE 3015 MT is an Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) product. It is available in Europe. Applications of ESTADIENE 3015 MT include appliances and automotive.

Characteristics include:

Flame Rated

Impact Resistant

Good Processability

Heat Resistant

High Gloss

| Главная Информация | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хороший поток Хорошая технологичность Глянцевый Высокая ударопрочность Ударопрочность при низкой температуре Средняя термостойкость | | |
| Используется | Приборы Автомобильные Приложения | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.05 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg) | 15 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Формовочная усадка-Поток | 0.40 to 0.70 | % | ASTM D955 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D638 |
| Yield | 42.0 | MPa | |
| Break | 32.0 | MPa | |
| Удлинение при растяжении (Break) | 15 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 2150 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | | | ASTM D256 |
| 0°C | 300 | J/m | |
| 23°C | 350 | J/m | |

| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Викат Температура размягчения | | | |
| -- | 110 | °C | ASTM D1525 ¹ |
| -- | 102 | °C | ASTM D1525 ² |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Огнестойкость | | | UL 94 |
| 1.60 mm | HB | | |
| 3.20 mm | HB | | |
| Температура зажигания провода свечения (2.00 mm) | 650 | °C | IEC 60695-2-13 |

NOTE

1. Rate A (50°C/h), Loading 1 (10 N)
2. Rate A (50°C/h), Loading 2 (50 N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat