

## Hostacom HYS 2009R 205199

Polypropylene Homopolymer

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Hostacom HYS 2009R 205199 is an unfilled PP homopolymer, with high flowability, high blooming resistance at elevated temperatures, very high gloss and very good hot water resistance. Product is UL listed. The product is also available as a customized color matched, pellet form. This grade is delivered in 205199 color version.

Главная Информация			
Характеристики	Явление низкой двузначности Подсветка Гомополимер Высокая яркость		
Используется	Электроприборы		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	0.910	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	28	g/10 min	ISO 1133
Плавкий объем-расход (MVR) (230°C/2.16 kg)	35.0	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	1600	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield, 23°C)	37.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield, 23°C)	9.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль <sup>1</sup> (23°C)	1700	MPa	ISO 178/A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	2.5	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	55.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	100	°C	ISO 306/B
NOTE			
1.	1.0 mm/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

