

## Globalene® ST868K

Polypropylene Random Copolymer

Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.

### Описание материалов:

Globalene® ST868K is a Polypropylene Random Copolymer (PP Random Copolymer) material. It is available in Asia Pacific or North America for injection molding or injection stretch blow molding.

Important attributes of Globalene® ST868K are:

Clarity

Copolymer

Impact Resistant

Typical applications include:

Appliances

Bottles

Containers

Главная Информация	
UL YellowCard	E85783-101834052
Характеристики	Высокая четкость
	Ударопрочность при низкой температуре
	Случайный сополимер
Используется	Приборы
	Бутылки
	Контейнеры
Формы	Гранулы
Метод обработки	Литье под давлением
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.896	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	18	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	1.4	%	ASTM D955

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	86		ASTM D785

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	29.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	13	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1080	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-------------	----------------------	-------------------	-----------------

Зубчатый изод Impact (23°C)	44	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature	79	°C	ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

