

## Generic PUR-Capro/MDI

Polyurethane (Polycaprolactone, MDI)

Generic

### Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PUR-Capro/MDI  
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (23°C)	59 to 94	ASTM D2240	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain, 23°C	4.77 to 18.1	MPa	
300% Strain, 23°C	7.71 to 31.4	MPa	
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	300 to 600	%	ASTM D412
Tear Strength			
23°C	49.0 to 132	kN/m	ASTM D624
Split	26	kN/m	ASTM D470
Комплект сжатия	4.3 to 27	%	ASTM D395
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Терморегулирующая вязкость	375 to 850	cP	ASTM D2393
Время демолд	10 to 1400	min	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

