

ELASTOSIL® R 401/30 OH

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Extrudates, Automotive, Plastics and Rubber Processing

Extrudates, food contact, Plastics and Rubber Processing

Extrudates, Technical, Plastics and Rubber Processing

Extruded parts; tap water and wastewater contact, Plastics and Rubber Processing

Sealant Profiles, Construction

Главная Информация	
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Общее назначение
Используется	Автомобильные Приложения Уплотнение Применение питьевой воды Профили Применение проводов и кабелей
Метод обработки	Каландрирование Экструзия Экструзионный профиль

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Clear/Transparent		
Плотность	1.09	g/cm ³	DIN 53479

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по сухе (Shore A)	34		DIN 53505
Прочность на растяжение	10.0	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	720	%	DIN 53504
Комплект сжатия	20	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	22.0	kN/m	ASTM D624B
Восстановленная устойчивость	58	%	DIN 53512

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

