

## MonoSol® AF L336

Polyvinyl Alcohol

MonoSol, LLC

### Описание материалов:

MonoSol AF L336 is a PVOH based thermoplastic film, soluble in cold water and manufactured using MonoSol AF's proprietary blown film technology. MonoSol AF L336 is a typical grade of PVOH cold water-soluble packaging film and is the film choice for powders with no special requirements or contraindications. This tough film has good solubility, machinability, toughness and cold crack resistance. It is available in bags and can be converted on most vertical form fill packaging machines. It can also be used for special applications such as self adhesive labels, lamination, and soluble dams for inert gas welding of SS pipe. Available thickness range is 20 micron (0.8 mil) to 80 micron (3.1 mil).

Главная Информация			
Характеристики	Биоразлагаемый Хорошее сопротивление трещине Хорошая прочность Низкая термостойкость Обрабатываемый Водорастворимый		
Используется	Клеи Сумки Пленка Ламинаты		
Формы	Пленка		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	32	µm	
Толщина пленки-рекомендовано/доступно	20 µm to 80 µm		
Сектантный модуль			ASTM D882, ISO 527-3
10%, MD : 32 µm	103	MPa	
100%, MD : 32 µm	31.0	MPa	
10%, TD : 32 µm	88.9	MPa	
100%, TD : 32 µm	18.6	MPa	
Прочность на растяжение			
MD : Break, 32 µm	46.9	MPa	ASTM D882
TD : Break, 32 µm	40.0	MPa	ASTM D882
MD : 32 µm	46.9	MPa	ISO 527-3
TD : 32 µm	40.0	MPa	ISO 527-3
Удлинение при растяжении			ASTM D882, ISO 527-3

MD : Break, 32 $\mu$ m	200	%	
TD : Break, 32 $\mu$ m	300	%	
Выход (32.0 $\mu$ m)	25.0	m <sup>2</sup> /kg	ASTM D4321

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

