

## alphalon™ 24

Polyamide 6

Grupa Azoty ATT Polymers GmbH

### Описание материалов:

alphalon™ 24 is a bright polyamide 6 grade of low viscosity that is suited for the production of compounds.

Главная Информация			
Характеристики	Низкая вязкость		
Используется	Уплотнение		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Уплотнение		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.13	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Номер вязкости <sup>1</sup>	125	cm <sup>3</sup> /g	ISO 307
Relative Viscosity <sup>2</sup>	2.4 to 2.5		ISO 307
Извлечение	< 0.6	%	Internal Method
Moisture Content	< 0.10	%	Internal Method
Форма частиц	cylindrical		
Размер частиц	2.50	mm	
Диоксид титана	0.0	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления (DSC)	220	°C	ISO 3146
NOTE			
1.	0.5% in 96% H2SO4		
2.	1% in 96% H2SO4		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

