

Taitarex® 866NM / BM

General Purpose Polystyrene

Taita Chemical Company, Ltd.

Описание материалов:

Taitarex® 866NM / BM is a General Purpose Polystyrene material. It is available in Asia Pacific or North America for injection molding.

Important attributes of Taitarex® 866NM / BM are:

Flame Rated

Clarity

Good Dimensional Stability

Good Processability

Heat Resistant

Typical applications include:

Appliances

Consumer Goods

Electrical/Electronic Applications

Household Applications

Главная Информация			
Характеристики	<p>Общее назначение</p> <p>Хорошая стабильность размеров</p> <p>Хорошая технологичность</p> <p>Высокая четкость</p> <p>Высокая термостойкость</p> <p>Низкие размеры</p>		
Используется	<p>Приборы</p> <p>Аудиоленты</p> <p>Общее назначение</p> <p>Товары для дома</p> <p>Игрушки</p>		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.05	g/cm ³	ASTM D542
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	3.8	g/10 min	ASTM D1238
Residual SM Monomer	300	ppm	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C, 3.18 mm)	49.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C, 3.18 mm)	2.0	%	ASTM D638

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact ¹ (23°C)	14	J/m	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения ²	100	°C	ASTM D1525 ³
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (1.59 mm)	НВ	UL 94	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	
Haze (2800 µm)	0.40	%	

NOTE

- 1/4"x1/2"x5/2"
- 3 mm thick
- Rate B (120°C/h), Loading 1 (10 N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

