ExxonMobil™ LDPE LD 655

Low Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

LD 655 is a low density polyethylene grade with extremely high fluidity and excellent flexibility.

Главная Информация			
Твердость	**Номинальное значение**		**Метод испытания**
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	39		ISO 868
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Модуль растяжения	85.0	MPa	ISO 527-2/1A/1
Tensile Stress (100% Strain)	6.90	MPa	ISO 527-2/1A/50
Растяжимое напряжение (Break)	> 100	%	ISO 527-2/1A/50
Тепловой	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Викат Температура размягчения	73.0	°C	ISO 306
Юридическое заявление			

□□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat