

Epic Urethane S7492

Polyurethane

Epic Resins

Описание материалов:

Two Component Polyurethane

Epic S7492 is transparent and is UL94 V-2 recognized for use in applications that require a flame retardant encapsulant. With its low hardness, Epic S7492 is useful in assemblies that will see thermal cycling and thermal shock events.

Главная Информация	
Характеристики	Огнестойкий Хорошая термостойкость Низкая Твердость
Используется	Светодиоды
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Метод обработки	Инкапсулирование Полировка

Твердость	Номинальное значение	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	45 to 50	ASTM D2240

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	-12.0 to -8.00	°C	ASTM E1356
CLTE-Поток	1.7E-4	cm/cm/°C	ASTM D696
Теплопроводность	0.17 to 0.18	W/m/K	ASTM C177

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Part A	Mix Ratio by Volume: 43		
Part B	Mix Ratio by Volume: 100		
Терморегулирующая вязкость ¹ (25°C)	320 to 370	cP	ASTM D2393

NOTE

1. 600 RPM

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

