

YUPLENE® R140M

Polypropylene Random Copolymer

SK Global Chemical

Описание материалов:

YUPLENE R140M is propylene random copolymer designed for use in casting film application, especially for semi-Retort Pouch. YUPLENE R140M has excellent optical properties, impact strength and heat sealing properties. YUPLENE R140M shows high heat sealing strength.

YUPLENE R140M shows outstanding heat stability and outstanding processing uniformity and processability. YUPLENE R140M complies with FDA regulation in 21 CFR 178.2010 for food packaging substances with adequate additives. And contains no dangerous substances according to Federal Regulations in 21 CFR 177.1520.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошее тепловое уплотнение Хорошая ударпрочность Хорошая технологичность Термогерметичный Высокая четкость Глянцевый Оптика Случайный сополимер		
Используется	Литая пленка Пленка Пищевая упаковка Упаковка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Метод обработки	Литая пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.905	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	6.0	g/10 min	ASTM D1238
Spiral Flow	55.0	cm	Internal Method
Формовочная усадка-Поток	1.5 to 2.0	%	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	78		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	25.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 500	%	ASTM D638
Флекторный модуль	981	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	78	J/m	ASTM D256
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ускоренное старение печи-В воздухе (150°C)	15.0	day	ASTM D3012
Heat Deflection Temperature	75	°C	ASTM D648
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	132	°C	ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat