

Polifil® Nylon 625

Polyamide 66

The Plastics Group

Описание материалов:

Polifil® Nylon 625 is a Polyamide 66 (Nylon 66) product. It can be processed by injection molding and is available in North America.

Главная Информация		
Формы	Гранулы	
Метод обработки	Литье под давлением	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Задняя температура	293	°C
Средняя температура	279	°C
Передняя температура	274	°C
Температура сопла	260 to 299	°C
Температура обработки (расплава)	288 to 293	°C
Скорость впрыска	Moderate	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat