

Nypol® PA B3 T30 NTLA010 NT314

63% полезных ископаемых

Polyamide 6

Petropol Industry and Trade of Polymers LTDA

Описание материалов:

Polyamide 6 natural with 63% of mineral reinforced. Good set of thermal properties, lubricated, electrical and mechanical. Ideal for injection molding.

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Минеральный, 63% наполнитель по весу			
Добавка	Смазка			
Характеристики	Смазка			
Метод обработки	Литье под давлением			
Идентификатор смолы (ISO 1043)	> PA 6 MD30 <			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.35 to 1.36	--	g/cm ³	ASTM D792
Поглощение воды (Equilibrium)	0.70 to 1.1	--	%	ASTM D570
Содержание золы	28 to 32	--	%	ASTM D2584
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	80.0	50.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	6.0	19	%	ASTM D638
Флекторный модуль	5500	2500	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	115	60.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	60	100	J/m	ASTM D256
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	130	--	°C	ASTM D648
Температура плавления	210 to 225	--	°C	ASTM D2117
Инъекция	Сухой	Единица измерения		
Температура сушки	90.0	°C		
Время сушки	3.0	hr		
Рекомендуемая максимальная влажность	0.20	%		
Температура обработки (расплава)	220 to 240	°C		

Температура формы 40.0 to 80.0 °C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat