

Unichem 7834

Flexible Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

Описание материалов:

Unichem 7834 is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by extrusion or injection molding and is available in North America. Primary characteristic: good flexibility.

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая гибкость | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Экструзия Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.33 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 78 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 15.9 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Yield) | 320 | % | ASTM D638 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (100% Strain) | 8.55 | MPa | ASTM D412 |
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура обработки (расплава) | 163 to 168 | °C | |
| Температура формы | 10.0 to 37.8 | °C | |
| Back Pressure | 0.689 to 2.76 | MPa | |
| Screw Speed | 40 to 100 | rpm | |
| Коэффициент сжатия винта | 2.0:1.0 to 3.0:1.0 | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

