

Grivory® GV-4 FWA nat

40% стекловолокно

Polyamide 66 + PA 6I/X

EMS-GRIVORY

Описание материалов:

Grivory® GV-4 FWA nat is a Polyamide 66 + PA 6I/X (Nylon 66+Nylon 6I/X) material filled with 40% glass fiber. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America for extrusion or injection molding.

Important attributes of Grivory® GV-4 FWA nat are:

Flame Rated

RoHS Compliant

Food Contact Acceptable

Typical applications include:

Plumbing/Piping/Potable Water

Food Contact Applications

Consumer Goods

Engineering/Industrial Parts

Household Applications

| Главная Информация | |
|-------------------------|---|
| UL YellowCard | E53898-100921574 |
| Наполнитель/армирование | Стекловолокно, 40% наполнитель по весу |
| Характеристики | Ароматические Приемлемый пищевой контакт |
| Используется | Потребительские приложения Инженерные детали Товары для дома Гидравлическое применение Промышленное применение Пневматическое применение |
| Рейтинг агентства | ACS неуказанный рейтинг DVGW W270 EC пищевой контакт, неуказанный рейтинг FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг KTW неуказанный рейтинг Утверждено NSF 61 Неуказанный рейтинг WRAS |
| Соответствие RoHS | Соответствует RoHS |
| Внешний вид | Натуральный цвет |

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Формы | Гранулы |
| Метод обработки | Экструзия Литье под давлением |

| Физический | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
|--|------------|-----------|-------------------|-----------------|
| Плотность | 1.47 | -- | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Формовочная усадка | | | | ISO 294-4 |
| Across Flow | 0.60 | -- | % | |
| Flow | 0.10 | -- | % | |
| Поглощение воды | | | | ISO 62 |
| Saturation, 23°C | 4.5 | -- | % | |
| Equilibrium, 23°C, 50% RH | 1.4 | -- | % | |
| Твердость | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость мяча | 255 | 230 | MPa | ISO 2039-1 |
| Механические | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения | 14000 | 13000 | MPa | ISO 527-2 |
| Tensile Stress (Break) | 230 | 210 | MPa | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение (Break) | 3.0 | 3.0 | % | ISO 527-2 |
| Воздействие | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность | | | | ISO 179/1eA |
| -30°C | 11 | 11 | kJ/m ² | |
| 23°C | 13 | 13 | kJ/m ² | |
| Charpy Unnotched Impact Strength | | | | ISO 179/1eU |
| -30°C | 70 | 70 | kJ/m ² | |
| 23°C | 90 | 90 | kJ/m ² | |
| Тепловой | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature | | | | |
| 1.8 MPa, Unannealed | 235 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 8.0 MPa, Unannealed | 145 | -- | °C | ISO 75-2/C |
| Температура непрерывного использования | | | | Internal Method |
| -- ¹ | 100 to 120 | -- | °C | |
| -- ² | 220 | -- | °C | |
| Температура плавления ³ | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| CLTE | | | | ISO 11359-2 |
| Flow | 1.5E-5 | -- | cm/cm/°C | |

| | | | | |
|---|-------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Transverse | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | |
| Электрический | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельное сопротивление поверхности | -- | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
| Сопротивление громкости | 1.0E+14 | 1.0E+14 | ohms-cm | IEC 60093 |
| Электрическая прочность | 33 | 33 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Comparative Tracking Index | -- | 600 | V | IEC 60112 |
| Воспламеняемость | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
| Классификация воспламеняемости (0.800 mm) | HB | -- | | IEC 60695-11-10, -20 |
| Дополнительная информация | Сухой | Состояние | | Метод испытания |
| ISO Type | PA66+PA6I/X, MH, 14-140, GF40 | | | ISO 1874 |
| NOTE | | | | |
| 1. | Long Term | | | |
| 2. | Short Term | | | |
| 3. | 10°C/min | | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

