

Infino WR-7000P

Acrylonitrile Styrene Acrylate + PC

LOTTE ADVANCED MATERIALS CO., LTD.

Описание материалов:

Infino WR-7000P is an acrylonitrile-styrene-acrylate PC (ASA PC) product. It is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. Typical application areas are: automotive industry. The main characteristics are: good weather resistance.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к погоде		
Используется	Применение в автомобильной области		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес (Natural)	1.14	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (250°C/10.0 kg)	34	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Формовочная усадка			
Flow: 3.20mm	0.40 - 0.70	%	ASTM D955
Transverse flow: 3.20mm	0.40 - 0.70	%	ASTM D955
Lateral flow: 3.20mm	0.40 - 0.70	%	ISO 2577
Traffic: 3.20mm	0.40 - 0.70	%	ISO 2577
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла			
Class r	111		ASTM D785
R scale	111		ISO 2039-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения			
-- ¹	2300	MPa	ASTM D638
--	2000	MPa	ISO 527-2/50
Прочность на растяжение			
Yield ²	58.0	MPa	ASTM D638
Yield	57.0	MPa	ISO 527-2/50
Fracture ³	54.0	MPa	ASTM D638
Fracture	55.0	MPa	ISO 527-2/50
Удлинение при растяжении			
Fracture ⁴	60	%	ASTM D638
Fracture	60	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль			
-- ⁵	2300	MPa	ASTM D790
-- ⁶	2200	MPa	ISO 178

Flexural Strength			
-- 7	80.0	MPa	ASTM D790
-- 8	87.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность ⁹ (23°C)	43	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Зубчатый изод Impact			
-30°C, 3.18 mm	150	J/m	ASTM D256
-30°C, 6.35 mm	79	J/m	ASTM D256
23°C, 3.18 mm	450	J/m	ASTM D256
23°C, 6.35 mm	140	J/m	ASTM D256
23°C ¹⁰	42	kJ/m ²	ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
0.45 MPa, unannealed, 6.40mm	116	°C	ASTM D648
0.45 MPa, unannealed, 4.00mm	115	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, unannealed, 6.40mm	105	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed, 4.00mm	97.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	114	°C	ISO 306/B50

NOTE

1.	50 mm/min
2.	50 mm/min
3.	50 mm/min
4.	50 mm/min
5.	2.8 mm/min
6.	2.0 mm/min
7.	2.8 mm/min
8.	2.0 mm/min
9.	Thickness: 4mm
10.	Thickness: 4mm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

