

## Epoxies, Ect. 20-2175

Polyurethane

Epoxies, Etc.

### Описание материалов:

20-2175 is a two-component and dielectric potting and encapsulating compound. This product has unique flow and rheology characteristics that allows filling of cavities with small holes where traditional materials would leak.

20-2175 was formulated for use in potting cable end assemblies, watertight electrical connectors, cables, printed circuitry, and other electrical components. It provides a quick gel to prevent too much flow.

Features:

Outstanding environmental performance

Controlled flow

Easy Mixing

Available in Triggerbond® Cartridges

Главная Информация		
Характеристики	Быстрый гель	
Используется	Электрические детали	
	Электрическое/электронное применение	
	Печатные платы	
	Применение проводов и кабелей	
Внешний вид	Черный	
Метод обработки	Инкапсулирование	
	Полировка	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Теплопроводность	0.25	W/m/K
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Insulation Resistance	2.0E-11	ohms
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет	Black	
Смешанное соотношение по весу (PBW)		
Part A	90	
Part B	100	
Смешанное соотношение по объему (PBV)		
Part A	100	
Part B	100	
Плотность		
25°C <sup>1</sup>	1.04	g/cm <sup>3</sup>
25°C <sup>2</sup>	1.15	g/cm <sup>3</sup>

## Вязкость

25°C <sup>3</sup>	0.50	Pa·s
25°C <sup>4</sup>	3.0	Pa·s
Время отверждения (25°C)	72	hr
Gel Time (25°C)	15	min
Срок службы горшка (25°C)	6.0	min
Срок годности	12	month

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
------------------	----------------------	-------------------

Твердость по суше (Shore D)	75	
Электрическая прочность		
3.18 mm	> 16	kV/mm
1.59 mm	24	kV/mm

## NOTE

1.	Part B
2.	Part A
3.	Part B
4.	Part A

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

