

## Melos™ FM 1354/1

Ethylene Propylene Copolymer

Melos GmbH

### Описание материалов:

Migration stabilised bedding compound for PVC insulation and PVC sheathing.

Bedding compound for cables and wire with max. 90°C operating temperature at conductor.

Главная Информация			
Характеристики	Без галогенов Низкий до без переноса		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.95	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183/A
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	35	MU	DIN 53523
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	85		ISO 7619
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	> 1.0E+9	ohms	VDE 0472
Сопротивление громкости (27°C)	> 1.0E+12	ohms-cm	VDE 0472
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	40.0 to 60.0	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	50.0 to 70.0	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	60.0 to 80.0	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	80.0 to 100	°C	
Температура адаптера	90.0 to 110	°C	
Температура головы	90 to 110	°C	
Экструдер винт L/D Соотношение	12.0:1.0 to 25.0:1.0		
Температура винта экструдера	40 to 60	°C	
Температура матрицы	90.0 to 110	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

