

NAXELL™ PC110VL

Polycarbonate

MRC Polymers, Inc.

Описание материалов:

PC110VL is available in natural and custom colors, internal and external lubricants, UV stabilized and other modifications Further information and details are available upon request.

Главная Информация			
Характеристики	Низкий поток		
Внешний вид	Доступные цвета		
	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (300°C/1.2 kg)	4.0	g/10 min	ASTM D1238
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.15	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C, 3.20 mm)	62.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C, 3.20 mm)	70	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C, 3.20 mm)	2340	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C, 3.20 mm)	96.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.20 mm)	640	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed, 3.20 mm	135	°C	
1.8 MPa, Unannealed, 3.20 mm	129	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

