

Devcon Dev-Thane™ 5

Polyurethane

Devcon

Описание материалов:

A two-part, fast setting. Primerless high performance urethane adhesive for bonding many different substrates such as steel, aluminium, ABS, urethane, and composites.

Intended Use:

Bonds steel, aluminium, stainless steel, galvanized steel, concrete, wood, glass, ABS, and urethanes with no primers.

Главная Информация			
Характеристики	Сплоченность		
Используется	Склеивание Клей		
Внешний вид	Серый		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный объем	0.708	cm ³ /g	
Твердое содержание-По объему	100	%	
Service Temperature	-40 - 93	°C	
Время работы (24 °C)	5.0	min	
Растяжимое сцепление сдвига			ASTM D1002
ABS	4.34	MPa	ASTM D1002
AL	8.76	MPa	ASTM D1002
Concrete	8.27	MPa	ASTM D1002
Galvanized mtl	10.9	MPa	ASTM D1002
GBS	19.0	MPa	ASTM D1002
SMC	6.17	MPa	ASTM D1002
SS	12.7	MPa	ASTM D1002
Плотность ¹	1.41	g/cm ³	
Формовочная усадка-Поток	0.14	%	ASTM D2566
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	63		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	14.5	MPa	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удлинение при растяжении (Break)	200	%	ASTM D412
Tear Strength	70.1	kN/m	ASTM D624
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность	14	kV/mm	ASTM D149

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
	Mixing ratio by weight: 1.0		
Component a	Mixing ratio by capacity: 1.0		
	Mixing ratio by weight: 1.0		
Component B	Mixing ratio by capacity: 1.0		
Срок годности	52	wk	
Терморегулирующая вязкость	45000	cP	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Cured 7 days @ 75°F			
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Время отверждения	24	hr	
NOTE			
1.	Mixed		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

