

Spartech Polycom SC8F-2088

Polyphenylene Ether + PS

Spartech Polycom

Описание материалов:

Spartech Polycom SC8F-2088 is a polyphenylene ether PS (PPE PS) product. It can be processed by injection molding and is available in North America. Application areas of Spartech Polycom SC8F-2088 include electrical/electronic applications, industrial applications and commercial/office supplies.

Features include:

flame retardant/rated flame

Flame Retardant

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий		
Используется	Компьютерные компоненты Электрическое/электронное применение Промышленное применение Бизнес-оборудование		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.12	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.50 - 0.70	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2410	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Break)	60.7	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2290	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	91.4	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	290	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	87.8	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость	V-0		UL 94
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	82.2	°C	
Время сушки	2.0 - 4.0	hr	
Задняя температура	232 - 243	°C	

Средняя температура	243 - 254	°C
Передняя температура	254 - 274	°C
Температура сопла	260 - 274	°C
Температура обработки (расплава)	232 - 274	°C
Температура формы	65.6 - 82.2	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat