

TABOREN® PC 22 G 15

Стекловолокно

Polypropylene Random Copolymer

SILON s.r.o.

Описание материалов:

TABOREN®PC 22 G 15 is a polypropylene random copolymer (PP random copolymer) product, and the filler is glass fiber reinforced material. It is available in North America, Africa and the Middle East, Europe or Asia Pacific.

Features include:

Copolymer

Antioxidants

| Главная Информация | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Армированный стекловолокном материал | | |
| Добавка | Устойчивость к окислению | | |
| Характеристики | Устойчивость к окислению Случайный сополимер | | |
| Внешний вид | Натуральный цвет | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.00 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/5.0 kg) | 1.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress | 45.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение (Break) | 8.0 | % | ISO 527-2 |
| Флекторный модуль | 2200 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность (23°C) | 12 | kJ/m ² | ISO 179/1eA |
| Charpy Unnotched Impact Strength (23°C) | 40 | kJ/m ² | ISO 179/1eU |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Викат Температура размягчения | 140 | °C | ISO 306/A50 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

