

Xuchuan 2230T/B-6230T

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Xuchuan Chemical (Suzhou) Co., Ltd

Описание материалов:

Xuchuan 2230T/B-6230T is a Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester) (TPU-Polyester) product. It is available in Asia Pacific. Typical application: Consumer Goods.

Characteristics include:

Good Aesthetics

Low Hardness

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая поверхность Низкая плотность Низкая Твердость	
Используется	Обувь	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	0.300 to 0.420	g/cm ³
Плотность		
A-2230T : 40°C	1.010 to 1.020	g/cm ³
B-6230T : 40°C	1.080 to 1.200	g/cm ³
Вязкость		
A-2230T : 40°C	0.800 to 1.20	Pa·s
B-6230T : 40°C	0.600 to 0.900	Pa·s
Время крема	6.0 to 8.0	sec
Время окончания подъема	40.0 to 50.0	sec
Поролоновая плотность свободного подъема	140 to 210	kg/m ³
Температура предварительного нагрева		
Part A	50 to 60	°C
Part B	50 to 60	°C
Время предварительного нагрева		
Part A	8.0 to 10.0	hr
Part B	8.0 to 12.0	hr
Processing Temperature		
Part A	40 to 45	°C
Part B	38 to 42	°C
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore C)	30 to 42	

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение (Break)	1.90 to 2.30	МПа
Удлинение при растяжении (Break)	400 to 440	%
Tear Strength	8.20 to 9.50	kN/m

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 100	
Part B	Mix Ratio by Weight: 60 to 62	
Время демолд	7.0 to 9.0	min

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура формы	45.0 to 55.0	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat