

EcoFast™ FRPA100X

Polycarbonate + ABS

LTL Color Compounding, Inc.

Описание материалов:

Flame Retardant PC/ABS 25% Recycled Content

Color# 1-17-7

Главная Информация			
UL YellowCard	E178307-226553		
Добавка	Огнестойкий		
Переработанное содержание	Да, 25%		
Характеристики	Огнестойкий		
	Содержание возобновляемых ресурсов		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.19	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (260°C/2.16 kg)	15	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток (3.18 mm)	0.40 to 0.60	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	58.6	MPa	
Break	54.5	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	5.0	%	
Break	70	%	
Флекторный модуль	2620	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	91.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	590	J/m	ASTM D256
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (1.50 mm)	V-0	UL 94	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

