

Karina CLEAR PVC COMPOUND -E 75/201-IS-RG-AS

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

UV RESISTANT PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR PROFILES EXTRUSION.

ALL THE INGREDIENTS IN THIS COMPOUNDS ARE SANCTIONED FOR USE PER THE REQUIREMENTS OF ANVISA/BR AND THE US FDA.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
Используется	Профили		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Метод обработки	Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.26 to 1.32	g/cm ³	ASTM D792
Цвет	OK		ME 12
Heat Deflection Temperature	> 63	°C	ASTM D648
Clearness	OK		ME 03
Крутящий момент	60.0		ME 37
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	73 to 77		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	> 2650	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	> 48.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 15	%	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	> 550	J/m	ASTM D256A

NOTE

1. 24 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

