

## Syncure™ V0022G-UV RoHS Natural

Crosslinked Polyethylene

PolyOne Corporation

### Описание материалов:

Available as Flame Retardant Catalyst Masterbatch component for PolyOne Syncure System S100FH-UV.

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий Устойчивость к солнечному свету (720 часов)		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Рейтинг агентства	UL 4703		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.05	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) <sup>1</sup> (190°C/2.16 kg)	35	g/10 min	ASTM D1238
NOTE			
1.	Procedure A		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

