

## ROPOTEN® OV-03-110

Low Density Polyethylene

LUKOIL Bulgaria Ltd.

### Описание материалов:

Solid product in the form of granules with length ranging from 2 to 6 mm, natural colour, odourless. The product is stable in normal storage and handling conditions.

Главная Информация			
Характеристики	Низкий запах		
Используется	Электроприборы		
	Трубопроводная система		
	Товары для дома		
	Бутылка		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	> 0.919	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.20 - 0.40	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Летучее вещество		%	Internal method
Примеси-200 г образца			Internal method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 15.5	MPa	ASTM D638, ISO 527-2
Удлинение при растяжении (Break)	> 560	%	ASTM D638, ISO 527-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	> 90.0	°C	ASTM D1525
Дополнительная информация	Номинальное значение	Метод испытания	

Off-spec granules: 1.7% MaxCold Resistance: -60°C Max

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

