

## TEKNILID HS123

Al Foil/LDPE Film

Tekni-Films, a div of Tekni-Plex

### Описание материалов:

This data sheet describes TEKNILID HS123 product

This lid stock is made with a heat seal (HS) low density polyethylene (LDPE) material for Food, Pharmaceutical, and Cosmetic applications requiring a weld seal to polyethylene (PE) and high oxygen and moisture barrier performance.

Soft Temper Aluminum foil is used for push-through blister packaging applications

It is available with custom and standard printing

Главная Информация		
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Влагозащитный барьер Кислородный барьер	
Используется	Косметика Крышки Неспецифические пищевые приложения Упаковка Фармацевтика	
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг USP неуказанный рейтинг	
Формы	Пленка	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения
Толщина пленки <sup>1</sup>	66.0	µm
Выход	9.47	m <sup>2</sup> /kg
Прочность уплотнения		
-- <sup>2</sup>	0.53	N/mm
-- <sup>3</sup>	0.53	N/mm
Скорость передачи кислорода (23°C, 100% RH)	0.0	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24 hr
Скорость передачи водяного пара (38°C, 90% RH)	0.0	g/m <sup>2</sup> /24 hr
NOTE		
1.	Thickness tolerance: ±10%	
2.	To HDPE @ 350°F, 40psi, 0.5 sec	
3.	To LDPE @ 350°F, 40psi, 0.5 sec	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

