

NatureFlex™ 23NE30

Regenerated Cellulose

Innovia Films Ltd.

Описание материалов:

Literature reference: N300

Transparent, 2 side heat-sealable film, with enhanced moisture barrier

| Главная Информация | | | |
|--|---|--|-----------------|
| Характеристики | Биоразлагаемый Compostable Термогерметичный Высокая четкость Влагозащитный барьер Содержание возобновляемых ресурсов | | |
| Используется | Пленка Упаковка | | |
| Внешний вид | Прозрачный/прозрачный | | |
| Формы | Пленка | | |
| Пленки | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура инициализации уплотнения ¹ (23 µm) | 80.0 to 200 | °C | |
| Скорость передачи кислорода (влажная) (23°C, 23 µm, 0.0% RH) | 3.00 | cm ³ /m ² /24 hr | ASTM F1927 |
| Передача водяного пара ² | 30 | g/m ² /24 hr | ASTM E96 |
| Датчик пленки | 22.8 | µm | Internal Method |
| Выход (228 mm) | 30.4 | m ² /kg | Internal Method |
| | 1100 | | |
| Оптимальная ширина декорации | 1500 | | |

| NOTE | |
|------|-------------------------------------|
| 1. | 0.5s dwell, 0.069 MN/m ² |
| 2. | 38°C, 90%RH |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

