

## Axiall PVC 9113J Clear 13

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

### Описание материалов:

Georgia Gulf 9113J Clear 13 is used for a variety of packaging applications including charcoal lighter fluid, toiletries and household chemicals. It has excellent impact strength and contains an ultraviolet light stabilizer which protects light sensitive products.

Главная Информация			
Добавка	УФ-стабилизатор		
Характеристики	Высокая ударопрочность		
Используется	Упаковка		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Выдувное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.31	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2520	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	41.4	MPa	ASTM D638
Flexural Strength	75.8	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
3.18 mm	1200	J/m	ASTM D256
6.35 mm	530	J/m	ASTM D256
Прочность на растяжение	185	kJ/m <sup>2</sup>	ASTM D1822
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	64.0	°C	ASTM D648
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент пропускания (3180 μm)	77.0	%	ASTM D1003
Haze (3180 μm)	6.0	%	ASTM D1003

### Дополнительная информация

Equilibrium Torque, Brabender Plastograph, No. 6 Roller Head, 190°C Bath, 57 g Charge; 60/43 rpm: 1400 m-g Stability Time, Brabender Plastograph, No. 6 Roller Head, 190°C Bath, 57 g Charge; 60/43 rpm: 30 min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

