

Toler EVA 286

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

Toler Chemical, Inc

Описание материалов:

286 provides a flexible base resin for hot melt adhesives, sealants and coatings. 286 exhibits wax compatibility and can be formulated into a wide range of systems. This product promotes higher temperature performance as well as adhesion to a variety of substrates. 286 contains a stabilizing additive package and can also be used in compounded products where high filler loadings are required.

Главная Информация	
Добавка	Неуказанный стабилизатор
Характеристики	Сополимер
	Хорошая адгезия
	Хорошая стабильность
	Хорошая термическая стабильность
Используется	Клеи
	Нанесение покрытия
	Уплотнение
	Герметики

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.948 to 0.952	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)	5.0 to 7.0	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	28.0	wt%	

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	75 to 80		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-1% Secant	17.2 to 20.0	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Break)	15.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	730 to 780	%	ASTM D638

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	71.0	°C	ASTM D3417
Ring and Ball Softening Point	140 to 145	°C	ASTM E28

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

