

## LNP™ THERMOCOMP™ UFW49RSC compound

Стеклянный минерал

Polyphthalamide

SABIC Innovative Plastics Europe

### Описание материалов:

LNP THERMOCOMP UFW49RSC is a compound based on Polyphthalamide resin containing Glass Fiber, Mineral. Added features include: Heat Stabilized.

Also known as: LNP\* THERMOCOMP\* Compound UFM-3249 HS-S VDO

Product reorder name: UFW49RSC

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекло \ минеральное		
Добавка	Стабилизатор тепла		
Характеристики	Стабилизация тепла		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.87	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Формовочная усадка-Поток	0.10 to 0.30	%	Internal Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	20800	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Yield)	186	MPa	ISO 527-2/5
Растяжимое напряжение (Yield)	1.1	%	ISO 527-2/5
Флекторный модуль <sup>1</sup>	18100	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	278	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность <sup>2</sup> (23°C)	7.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A
Незубчатый изод ударная прочность <sup>3</sup> (23°C)	40	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1U
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature <sup>4</sup> (1.8 MPa, Unannealed, 64.0 mm Span)	255	°C	ISO 75-2/Af
CLTE			ISO 11359-2
Flow : 23 to 60°C	1.6E-5	cm/cm/°C	
Transverse : 23 to 60°C	3.6E-5	cm/cm/°C	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	121 to 149	°C	
Время сушки	4.0	hr	

Рекомендуемая максимальная влажность	0.15	%
Задняя температура	310 to 321	°C
Средняя температура	316 to 327	°C
Передняя температура	327 to 338	°C
Температура обработки (расплава)	316 to 332	°C
Температура формы	138 to 166	°C
Back Pressure	0.172 to 0.344	MPa
Screw Speed	30 to 60	rpm

#### NOTE

1.	2.0 mm/min
2.	80*10*4
3.	80*10*4
4.	80*10*4 mm

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat