

NatureFlex™ 45NVR

Regenerated Cellulose

Innovia Films Ltd.

Описание материалов:

Literature reference: N530

Transparent, 2 side heat-sealable intermediate moisture barrier film

Главная Информация			
Характеристики	Биоразлагаемый Compostable Термогерметичный Высокая четкость Влагозащитный барьер Содержание возобновляемых ресурсов		
Используется	Пленка Упаковка		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Пленка		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура инициализации уплотнения ¹ (45 µm)	80.0 to 200	°C	
Скорость передачи кислорода (влажная) (23°C, 45 µm, 0.0% RH)	3.00	cm³/m²/24 hr	ASTM F1927
Передача водяного пара ²	120	g/m²/24 hr	ASTM E96
Датчик пленки	45.0	µm	Internal Method
Выход (45.0 µm)	15.5	m²/kg	Internal Method
	1100		
Оптимальная ширина декорации	1500		

NOTE	
1.	0.5s dwell, 0.069 MN/m²
2.	38°C, 90%RH

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

