

Softflex® 7210

Thermoplastic Elastomer

Network Polymers, Inc.

Описание материалов:

Softflex® 7210 is a Thermoplastic Elastomer (TPE) product. It is available in North America. Typical application: Engineering/Industrial Parts.

| Главная Информация | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-----------------|
| Используется | Инжекционный метод литья | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 0.889 to 0.899 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) ¹ | | | ASTM D1238 |
| 200°C/5.0 kg | 88 to 100 | g/10 min | |
| 230°C/2.16 kg | 47 to 57 | g/10 min | |
| 235°C/1.0 kg | 7.0 to 13 | g/10 min | |
| Формовочная усадка | | | ASTM D955 |
| Flow : 3.18 mm | 1.6 to 1.8 | % | |
| Across Flow : 3.18 mm | 1.4 to 1.6 | % | |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 67 to 77 | | ASTM D2240 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение ² (Yield) | 7.58 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 800 | % | ASTM D412 |
| Tear Strength | 40.3 | kN/m | ASTM D624 |
| Дополнительная информация | Номинальное значение | | |
| Overmold Bonding | PP, PE | | |
| NOTE | | | |
| 1. | Procedure A | | |
| 2. | 510 mm/min | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

