

FRABUR 42 A

Polyolefin

Crosspolimeri S.p.A.

Описание материалов:

FRABUR 42 A is a halogen-free polyolefinic compounds for cable filling applications.

FRABUR 42 A is a general purpose flame retardant filling compound very easy to process and with good LOI value.

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий		
	Общее назначение		
	Хорошая технологичность		
	Без галогенов		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.92	g/cm ³	ASTM D792
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	40	MU	ASTM D1646
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	72		ASTM D2240
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	> 50	%	ASTM D2863
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	50.0 to 60.0	°C	
Время сушки	2.0 to 3.0	hr	
Зона цилиндра 1 темп.	60.0	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	70.0	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	80.0	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	90.0	°C	
Зона цилиндра 5 темп.	100	°C	
Температура матрицы	100	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

