

# Jackdaw PLA HW10NT6624

Polylactic Acid

Jackdaw Polymers

## Описание материалов:

Jackdaw PLA HW10NT6624 is a Polylactic Acid (PLA) product. It can be processed by extrusion and is available in Europe. Primary characteristic: eco-friendly/green.

Главная Информация			
Характеристики	Содержание возобновляемых ресурсов		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.25	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792, ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	35	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка			Internal Method
Across Flow	0.40	%	
Flow	0.40	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	75		ASTM D2240, ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	800	MPa	ASTM D638, ISO 527-2
Tensile Stress			
Break	16.0	MPa	ISO 527-2
--	16.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 250	%	ASTM D638, ISO 527-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	50.0	°C	ASTM D648, ISO 75-2/A
Температура плавления	148	°C	ISO 1218, ASTM D2117

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

